

技术参数表

产品名称: GPM 132 X01

签发日期: 2023 年 5 月 9 日

1.产品信息

1.1 产品名称: GPM 132 X01

1.2 产品用途: 挤出用生物降解改性料; 一次性挤出生物降解吸管专用料, 建议使用温度 70°C 以下 ;

1.3 生产厂家: 山东睿安生物科技有限公司
地址: 济宁市金乡县胡集镇新材料园区
电话: 0537 8771958

2.力学性能

拉伸强度:	37	【MPa】	ISO 178
断裂伸长率:	70	【%】	ISO 178
弯曲强度:	50	【MPa】	ISO 527
弯曲模量:	2200	【MPa】	ISO 527
悬臂梁缺口冲击:	30	【kJ/m ² 】	ISO 179-1
密度:	1.3	【g/cm ³ 】	ISO 1183

3.热性能

熔融指数 (190°C/2.16kg) :	1.6	【g/10min】	ISO 1133
热变形温度 (0.45MPa) :	70	【°C】	ISO 75

4.运输和存储

运输和存储的温度都不要超过 70°C, 未开包的材料在常温 (23°C) 条件下可以保存 12 个月。完好包装的产品可以直接使用。如果包装有破损需要在使用前先做烘干处理, 因为水分高于 1000ppm 会影响注塑加工, 有效的烘干条件是 60° C 烘干 2-3 小时。烘干好的产品需要做好防潮处理

5.公司申明

所有测试的条件和标准均已列出, 数据只作为参考, 测试性能会随着加工方式和条件的不同, 有一定的差异。

产品开封后尽快使用, 环境条件会影响材料的性能