

技术参数表

产品名称: GPM 8 S802
签发日期: 2023 年 5 月 29 日

1.产品信息

1.1 产品名称: GPM 8 S802
1.2 产品用途: 淀粉填充类膜级生物降解改性料;
1.3 生产厂家: 山东睿安新材料科技有限公司
地址: 济宁市金乡县胡集镇新材料园区
电话: 0537 8771958

2.薄膜性能 (厚度 40 μ m)

拉伸强度, 横向/纵向:	21/22	【MPa】	ISO 527-3
断裂伸长率, 横向/纵向:	780/700	【%】	ISO 527-3
撕裂强度:	79	【N/mm】	ASTM D 1922
落镖冲击:	623	【g】	ISO 7765
安全承重:	6.5	【kg】	-----

加工和处理信息

1.一般要求

GPM 8 S802 是一款淀粉基生物降解吹膜料, 水分会导致材料水解, 残留水分超过千分之 2 可导致在加工过程中出现鱼眼等缺陷。

2.存储要求

运输和存储的温度都不要超过 70°C, 未开包的材料在常温 (23°C) 条件下可以保存 12 个月。完好包装的产品可以直接使用。如果包装有破损需要在使用前先做烘干处理, 因为水分高于 1000ppm 会影响吹膜加工, 有效的烘干条件是 90° C 烘干 1 小时。烘干好的产品需要做好防潮处理

3.加工参数

Setting		Start Point	Range
熔融温度		115°C	100-120°C
	前段	140°C	135-145°C

吹膜加热区域温度	中段	140°C	135-145°C
	后段	150°C	145-155°C
模头温度		160°C	150-165°C
加工温度限制		190°C	
预烘干条件		90°C, 1hr	

4.公司申明

所有测试的条件和标准均已列出，数据只作为参考，测试性能会随着加工方式和条件的不同，有一定的差异。

产品开封后尽快使用，环境条件会影响材料的性能。